

## **2. VAJA: KONSTITUTIVNI ZAKONI MATERIALOV – laboratorijska vaja**

### **1. Beton**

Na vajah preiskujemo dve betonski prizmi nazivnih dimenzijs  $10 \times 10 \times 40 \text{ cm}$  z oznakama V1 in V2 pri enoosnem tlačnem preizkusu. Dejanske dimenzijs preskušancev (oznake po sliki 1) in ploščina prečnega prereza v sredini višine so naslednje:

Preskušanec	a (cm)	b (cm)	h (cm)	A ( $\text{cm}^2$ )
V1	-	-	-	-
V2				

Preskušanci so bili zabetonirani \_\_\_\_\_ in so na dan preizkusa \_\_\_\_\_ stari \_\_\_\_ dni.

Predhodno je bilo preizkušenih že \_\_\_\_ preskušancev enakih dimenzijs. Dobili smo naslednje tlačne trdnosti:

Preskušanec	Tl. trdnost ( $\text{kN}/\text{cm}^2$ )	Preskušanec	Tl. trdnost ( $\text{kN}/\text{cm}^2$ )
V3		V7	
V4		V8	
V5		V9	
V6		V10	

### Potek dela v laboratoriju:

**Preskušanec V1** obremenjujemo monotono do porušitve. Merimo silo in specifične deformacije na treh mestih (razporeditev po sliki 1). Med preiskavo dobimo zvezo med napetostjo in deformacijo ( $\sigma/\varepsilon$ -diagram), tlačno trdnost  $f_{c1}$ , in sekantni modul elastičnosti  $E_c$ , ki ga določata nepetosti  $\sigma = 0$  in  $\sigma = 0,4f_{c1}$ .

**Preskušanec V2** uporabimo za določanje statičnega modula elastičnosti E v smislu standarda ISO 6784.

Kot oceno tlačne trdnosti betona  $f_{c,oc}$  upoštevamo srednjo vrednost tlačne trdnosti preskušancev V3 do V10 ( $f_{c,oc} = \Sigma f_{ci}/n$ ). Preskušanec večkrat obremenimo in razbremenimo med napetostima  $\sigma=0,05 \text{ kN}/\text{cm}^2$  in  $\sigma=f_{c,oc}/3$ . Statični modul elastičnosti določamo pri petem razbremenjevanju. Po določitvi modula elastičnosti obremenimo preskušanec do porušitve. Glede na odstopanje dosežene tlačne trdnosti preskušanca  $f_{c2}$  napram ocjenjeni trdnosti  $f_{c,oc}$  se odločimo ali rezultat (E) sprejmemo ali ne (sprejemljivo odstopanje znaša 20%).

**Opomba:** Zaradi stiske merimo vse le na vzorcu V2 (najprej statični elastični modu E in nato  $\sigma-\varepsilon$ -diagram).

### Rezultati preiskav:

Rezultati, ki so zapisani na izhodnih datotekah so v naslednjih enotah:

Sila P v kN,

Specifične deformacije (K1, K2, K3) v promilih.

Predpostavimo homogeno napetostno stanje po prerezu. Napetost v tem primeru izračunamo po izrazu:

$$\sigma = \frac{P}{A} =$$

**Preskušanec V1:**  $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm}^2$   
 $P_{\max} = \underline{\hspace{2cm}} \text{kN} \Rightarrow f_{c1} = \underline{\hspace{2cm}}$

**Preskušanec V2:**

$$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm}^2$$

Ocena tlačne trdnosti:  $f_{c,oc} = \left( \sum_{i=3}^{10} f_{ci} \right) / 8 = \underline{\hspace{2cm}} \text{kN/cm}^2$

Napetosti in sile za določanje statičnega modula elastičnosti pri preskušancu V2:

$$\sigma_b = 0,05 \text{ kN/cm}^2 \Rightarrow P_b = \underline{\hspace{2cm}} \text{kN}$$

$$\sigma_a = f_{c,oc} / 3 = \underline{\hspace{2cm}} / 3 = \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow P_a = \underline{\hspace{2cm}} \text{kN}$$

Tlačna trdnost:  $P_{\max} = \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow f_{c2} = \underline{\hspace{2cm}}$

Srednja tlačna trdnost betona določena na prizmah:

$$f_{cm}(t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dni}) = \left( \sum_{i=2}^{10} f_{ci} \right) / 9 = \underline{\hspace{2cm}} \text{kN/cm}^2$$

Ocena standardne deviacije tlačne trdnosti (n=9):

$$S_n = \sqrt{\frac{\sum (f_{cm} - f_{ci})^2}{n-1}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{kN/cm}^2$$

Karakteristična tlačna trdnost betona določena na prizmah (pri 5% fraktili in n=9 velja  $t_p = 1,833$ ):

$$f_{ck} (t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dni}) = f_{cm}(t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dni}) - t_p S_n(t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dni}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Karakteristična tlačna trdnost betona določena na prizmah za starost betona 28 dni:

Upoštevamo razmerje  $k_t = f_c(t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dni}) / f_c(28 \text{ dni}) = \underline{\hspace{2cm}}$ , ki ga za normalne cemente dobimo po SIST EN 1992-1-1:

$$f_{ck} = f_{ck}(t = 28 \text{ dni}) = f_{ck}(t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dni}) / k_t = \underline{\hspace{2cm}} \text{kN/cm}^2$$

## **Obdelava rezultatov preiskav, ki jo opravi vsak študent s pomočjo programske opreme za delo s preglednicami (Excel):**

**a)** Narišite zvezo  $\sigma/\varepsilon$  za preskušanec V2. Za deformacijo  $\varepsilon$  upoštevajte vrednost izmerjenih deformacij. Določite tlačno trdnost  $f_{c2}$  in sekantni modul betona  $E_{c2}$ , ki ga določata napetosti  $\sigma=0$  in  $\sigma \approx 0,4f_{c2}$ :

$$E_{c2} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon} =$$

Izmerjeni zvezi  $\sigma/\varepsilon$  dodajte na isti sliki še računski konstitutivni zakon betona za analizo konstrukcij po standardu SIST EN 1992-1-1 (t. 3.1.5): ki ga določa enačba:

$$\sigma_c = f_{c2} \frac{k\eta - \eta^2}{1 + (k-2)\eta} \quad (\text{tlačne napetosti so negativne})$$

pri tem je:

$$\begin{aligned} \eta &= \varepsilon_c / \varepsilon_{c1} \\ \varepsilon_{c1} &= 0.7 \cdot f_{c2}^{0.31} < 2.8 [\%] \quad (\text{računska deformacija pri ekstremni vrednosti napetosti}; \\ &\qquad f_{c2} \text{ v [MPa]}) \end{aligned}$$

$$k = 1.05 E_{c2} |\varepsilon_{c1}| / f_{c2}$$

$$\text{Računski diagram zrišite za območje deformacij} \quad -3.5\% \leq \varepsilon_c \leq 0.$$

**b)** Na sliko skupaj z izmerjeno zvezo  $\sigma/\varepsilon$  za preskušanec V2 narišite še računski konstitutivni zakon betona sestavljen iz kv. parabole in premice po SIST EN 1992-1-1 (t. 3.1.7) za dimenzioniranje prerezov. Pri tem pri vaji upoštevajte, da je tlačna trdnost določena na preizkušenih prizmah (10x10x40cm) kar enaka tlačni trdnosti določeni na valju (15x30cm). Za druge namene je to pregroba predpostavka - takrat moramo razmerja trdnosti najti v literaturi ali izvesti primerjalne preiskave.

Računsko tlačno trdnost betona  $\alpha f_{cd}$  določite v odvisnosti od trdnostnega razreda C. Ker je trdnostni razred betona definiran kot karakteristična tlačna trdnost določena na valju s premerom 15 cm in višino 30 cm pri starosti betona 28 dni je v skladu z gornjo poenostavljivo

$$\text{"C"} = f_{ck}(t=28 \text{ dni}) = f_{ck}(t=\underline{\hspace{2cm}} \text{ dni}) / k_t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kN/cm}^2$$

$$\alpha f_{cd} = \alpha f_{ck} / \gamma_c = 1.0 \cdot \underline{\hspace{2cm}} / 1.5 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kN/cm}^2 \quad (\alpha=1.0; \gamma_c=1.5)$$

**c)** Za preskušanec V2 določite statični modul elastičnosti pri 5. razbremenitvi preskušanca:  
napetosti  $\sigma_b = 0,05 \text{ kN/cm}^2$  odčitajte pripadajočo deformacijo  $\varepsilon_{cb}$   
napetosti  $\sigma_a = f_{c,oc} / 3 = \underline{\hspace{2cm}}$  odčitajte pripadajočo deformacijo  $\varepsilon_{ca}$

$$E = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon} = \frac{\sigma_a - \sigma_b}{\varepsilon_{ca} - \varepsilon_{cb}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kN/cm}^2.$$

## 2. Jeklo

Na vajah opravimo standardni natezni preizkus jekla za armiranje (rebrasta armatura S 400).

### Potek dela v laboratoriju

Preiskujemo vzorec z naslednjimi karakteristikami:

Preskušanec	$\phi_{\text{nom}}$ (mm)	$L_t$ (mm)	$L_o$ (mm)	m (g)	$L_u$ (mm)	$d=12,74 \cdot \sqrt{\frac{m}{L_t}}$ (mm)	$A=1,274 \cdot m/L_t$ ( $\text{cm}^2$ )
S 400							

Vzorca obremenjujemo do porušitve in pri tem beležimo silo v kN in specifično deformacijo v prom. na datoteko. Ročno po preiskavi izmerimo raztezek  $L_u$ , začetne merske dolžine  $L_o$ , po pretrgu.

Za armaturo S 400 velja  $f_{yk}=40 \text{kN/cm}^2$ .

**Obdelava rezultatov preiskav, ki jo opravi vsak študent s pomočjo programske opreme za delo s preglednicami (Excel):**

**a)** Narisati izmerjeni zvezi  $\sigma/\varepsilon$  skupaj z računskima konstitutivnima zakonoma armature po SIST EN 1992-1-1 za dimenzioniranje prerezov (t. 3.2.7.-varianta brez upoštevanja utrditve):

$$\text{pri tem upoštevamo } \sigma = \frac{P}{A} .$$

Računska meja elastičnosti jekla je določena z izrazom  $f_{yd}=f_{yk}/\gamma_s$  (pri tem je  $\gamma_s=1,15$ )

**S 400:**  $f_{yd}=f_{yk}/\gamma_s= \underline{\hspace{2cm}} / \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

**b)** Določiti napetost na meji elastičnosti, natezno trdnost in pripadajoči deformaciji za preskušanec.

**S 400:**  $f_y= \underline{\hspace{2cm}} ; f_t= \underline{\hspace{2cm}} ;$

$\varepsilon_y= \underline{\hspace{2cm}} ; \varepsilon_u= \underline{\hspace{2cm}}$

**c)** Določiti procentualni raztezek po pretrgu na dolžini  $10\phi$  za preskušanec.

$$\text{S 400: } A_{10} = \frac{L_u - L_0}{L_0} =$$