

TRDNOSTNI RAZREDI - karakteristične in projektne vrednosti														EN 338:2003, EN 1995-1-1:2005						
		Iglavci in topolovina												Listavci						
		C14	C16	C18	C20	C22	C24	C27	C30	C35	C40	C45	C50	D30	D35	D40	D50	D60	D70	
Trdnost [N/cm ²]																				
Upogib	f _{m,k}	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	3500	4000	4500	5000	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
	f _{m,d}	P	646	738	831	923	1015	1108	1246	1385	1615	1846	2077	2308	1385	1615	1846	2308	2769	3231
		L	754	862	969	1077	1185	1292	1454	1615	1885	2154	2423	2692	1615	1885	2154	2692	3231	3769
		M	862	985	1108	1231	1354	1477	1662	1846	2154	2462	2769	3077	1846	2154	2462	3077	3692	4308
		S	969	1108	1246	1385	1523	1662	1869	2077	2423	2769	3115	3462	2077	2423	2769	3462	4154	4846
Nateg, paralelno	f _{t,0,k}	800	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2100	2400	2700	3000	1800	2100	2400	3000	3600	4200	
	f _{t,0,d}	P	369	462	508	554	600	646	738	831	969	1108	1246	1385	831	969	1108	1385	1662	1938
		L	431	538	592	646	700	754	862	969	1131	1292	1454	1615	969	1131	1292	1615	1938	2262
		M	492	615	677	738	800	862	985	1108	1292	1477	1662	1846	1108	1292	1477	1846	2215	2585
		S	554	692	762	831	900	969	1108	1246	1454	1662	1869	2077	1246	1454	1662	2077	2492	2908
Nateg, pravokotno	f _{t,90,k}	40	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	f _{t,90,d}	P	18	23	23	23	23	23	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		L	22	27	27	27	27	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
		M	25	31	31	31	31	31	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
		S	28	35	35	35	35	35	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Tlak, paralelno	f _{c,0,k}	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500	2600	2700	2900	2300	2500	2600	2900	3200	3400	
	f _{c,0,d}	P	738	785	831	877	923	969	1015	1062	1154	1200	1246	1338	1062	1154	1200	1338	1477	1569
		L	862	915	969	1023	1077	1131	1185	1238	1346	1400	1454	1562	1238	1346	1400	1562	1723	1831
		M	985	1046	1108	1169	1231	1292	1354	1415	1538	1600	1662	1785	1415	1538	1600	1785	1969	2092
		S	1108	1177	1246	1315	1385	1454	1523	1592	1731	1800	1869	2008	1592	1731	1800	2008	2215	2354
Tlak, pravokotno	f _{c,90,k}	200	220	220	230	240	250	260	270	280	290	310	320	800	840	880	970	1050	1350	
	f _{c,90,d}	P	92	102	102	106	111	115	120	125	129	134	143	148	369	388	406	448	485	623
		L	108	118	118	124	129	135	140	145	151	156	167	172	431	452	474	522	565	727
		M	123	135	135	142	148	154	160	166	172	178	191	197	492	517	542	597	646	831
		S	138	152	152	159	166	173	180	187	194	201	215	222	554	582	609	672	727	935
Strig	f _{v,k}	170	180	200	220	240	250	280	300	340	380	380	380	300	340	380	460	530	600	
	f _{v,d}	P	78	83	92	102	111	115	129	138	157	175	175	175	138	157	175	212	245	277
		L	92	97	108	118	129	135	151	162	183	205	205	205	162	183	205	248	285	323
		M	105	111	123	135	148	154	172	185	209	234	234	234	185	209	234	283	326	369
		S	118	125	138	152	166	173	194	208	235	263	263	263	208	235	263	318	367	415
Deformabilnost-modul [kN/cm ²]																				
Modul el., paralelno	E _{0,mean}	700	800	900	950	1000	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1000	1000	1100	1400	1700	2000	
Modul el., paralelno	E _{0,05}	470	540	600	640	670	740	770	800	870	940	1000	1070	800	870	940	1180	1430	1680	
Modul el., pravokotno	E _{90,mean}	23	27	30	32	33	37	38	40	43	47	50	53	64	69	75	93	113	133	
Strižni modul	G _{mean}	44	50	56	59	63	69	72	75	81	88	94	100	60	65	70	88	106	125	
Gostota [kg/m ³]																				
Gostota, karakteristična	ρ _k	290	310	320	330	340	350	370	380	400	420	440	460	530	560	590	650	700	900	
Gostota, povprečna	ρ _{mean}	350	370	380	390	410	420	450	460	480	500	520	550	640	670	700	780	840	1080	

Modifikacijski faktorji:

Za masiven les, lepljeni lamelirani les

in iz furnirjev lepljeni les

1. 2. uporabnostni razred

(do 20% vlage lesa)

Razred tr. k_{mod}

P	0,60
L	0,70
M	0,80
S	0,90

P ... stalna obtežba

L ... dolgotrajna (do 10 let)

M ... srednje dol. (do 6 mes.)

S ... kratkotrajna (do 1 tedna)

Varnostni faktorji za material:

γ_m = 1,30 masivni les, iverke, priključki

γ_m = 1,25 lepljen lameliran les

γ_m = 1,20 iz furnirjev lepljen les

Varnostni faktorji za obtežbo:

γ_g = 1,0 / 1,35

γ_q = 1,50

Koeficient lezenja - trajna obtežba:

za masivni in lepljeni lameliran les, ter

iz furnirjev lepljeni les

Up. razred	k _{def}
1.	0,60
2.	0,80
3.	2,00

Pri spremenljivih obtežbah:

splošno: Ψ₂ · k_{def}